

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 10-298442

(43)Date of publication of application : 10.11.1998

(51)Int.Cl. C08L101/14
C08K 3/34
C08K 5/092
C08L 33/02
C08L 33/24
C08L 51/00

(21)Application number : 09-113738

(71)Applicant : MITSUBISHI CHEM CORP

(22)Date of filing : 01.05.1997

(72)Inventor : IIDA SEIICHIRO
KATO SUEICHI
ITO KIICHI

(54) HIGHLY WATER-ABSORBING POLYMER COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a highly water-absorbing polymer composition having improved long-term stability as a gel and showing excellent deodorizing effect in the powder/gel state.

SOLUTION: This composition comprises a highly water-absorptive polymer (A) having a crosslinked structure and containing carboxyl groups and/or carboxylate groups as a constituent of the polymer and a composite silicate compound containing an oxalic acid (salt) compound (B) and 30-80 wt.% SiO₂ (C) in such amounts that the total amount of components B and C is 0.05-10 pts.wt. per 100 pts.wt. component A, and the ratio of component B to component C compounded is 90/10 to 10/90 by weight.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 04.06.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 24.08.2004

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-298442

(43) 公開日 平成10年(1998)11月10日

(51) Int. Cl. °

識別記号

F I

C08L101/14

C08L101/14

C08K 3/34

C08K 3/34

5/092

5/092

C08L 33/02

C08L 33/02

33/24

33/24

審査請求 未請求 請求項の数6 O L (全9頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号

特願平9-113738

(22) 出願日

平成9年(1997)5月1日

(71) 出願人 000005968

三菱化学株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

(72) 発明者 飯田 誠一郎

三重県四日市市東邦町1番地 三菱化学株
式会社四日市総合研究所内

(72) 発明者 加藤 末一

三重県四日市市東邦町1番地 三菱化学株
式会社四日市総合研究所内

(72) 発明者 伊藤 喜一

三重県四日市市東邦町1番地 三菱化学株
式会社四日市総合研究所内

(74) 代理人 弁理士 長谷川 暁司

(54) 【発明の名称】 高吸水性ポリマー組成物

(57) 【要約】

【課題】 ゲル経時安定性が改善され、更に粉体／ゲル状態時に優れた消臭効果を示す高吸水性ポリマー組成物の提供。

【解決手段】 (A) 架橋構造を有し、且つカルボキシ基及び／又はカルボキシレート基を重合体の構成成分として含有する高吸水性ポリマー、(B) シュウ酸

(塩) 化合物及び (C) SiO_2 を30～80重量%含有する複合ケイ酸塩化合物からなり、(A) 100重量部に対して (B) と (C) の合計量が0.05～10重量部であり、(B) と (C) の配合割合が重量比で90：10～10：90であることを特徴とする高吸水性ポリマー組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 (A) 架橋構造を有し、且つカルボキシル基及び／又はカルボキシレート基を重合体の構成成分として含有する高吸水性ポリマー、(B) シュウ酸

(塩) 化合物及び (C) SiO_2 を 30～80 重量% 含有する複合ケイ酸塩化合物からなり、(A) 100 重量部に対して (B) と (C) の合計量が 0.05～10 重量部であり、(B) と (C) の配合割合が重量比で 90:10～10:90 であることを特徴とする高吸水性ポリマー組成物。

【請求項 2】 該高吸水性ポリマー (A) が、ポリアクリル酸塩架橋物、澱粉-アクリル酸塩グラフト共重合体架橋物、澱粉-アクリロニトリルグラフト共重合体架橋物の加水分解物、アクリル酸エステル-酢酸ビニル共重合体架橋物の加水分解物、アクリル酸塩-アクリルアミド共重合体架橋物及びポリアクリロニトリル架橋物の加水分解物からなる群より選ばれた少なくとも一種である、請求項 1 に記載の高吸水性ポリマー組成物。

【請求項 3】 シュウ酸 (塩) 化合物が、シュウ酸、シュウ酸カリウム、シュウ酸ナトリウム、シュウ酸チタン酸カリウム、シュウ酸チタン酸ナトリウム及びシュウ酸チタン酸アンモニウムからなる群より選ばれた少なくとも一種である請求項 1 又は 2 に記載の高吸水性ポリマー組成物。

【請求項 4】 複合ケイ酸塩化合物の組成比が、 SiO_2 が 30～80 重量%、且つ Al_2O_3 、 ZnO 、 Ag_2O 、 MgO の群から選ばれた少なくとも一種の金属酸化合物が 20～70 重量% である請求項 1～3 のいずれかに記載の高吸水性ポリマー組成物。

【請求項 5】 複合ケイ酸化合物の組成比が、 SiO_2 が 30～80 重量%、 Al_2O_3 及び／又は ZnO が 20～70 重量% である請求項 1 に記載の高吸水性ポリマー組成物。

【請求項 6】 複合ケイ酸塩化合物の組成比が、 SiO_2 が 30～80 重量%、且つ ZnO が 20～70 重量% である請求項 1 に記載の高吸水性ポリマー組成物。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、高吸水性ポリマー組成物に関する。詳しくは、高吸水性ポリマー、シュウ酸 (塩) 化合物及び特定の複合ケイ酸塩化合物からなる高吸水性ポリマー組成物に関する。本発明の高吸水性ポリマー組成物は、高吸水性ポリマーの組成物の本来の吸水性能を損なうことなく、吸水後のゲルの経時安定性を改善し、更に消臭機能を合わせ持つことによりアンモニア等の悪臭物質の発生を強く抑えることができるので、尿、血液、汗等の体液に対して非常に有効であり、子供用／大人用紙おむつや生理用品、更に各種パット等の衛生材料として、有効に使用することができる。

【0002】

10

【従来の技術】 近年、高吸水性ポリマーは生理用品や使い捨て紙おむつ等の衛生分野のみならず、止水材、結露防止剤、鮮度保持材、溶剤脱水剤等の各種産業用品、更には緑化、農園芸分野にも実用化されており、その応用範囲は更に拡大しつつある。これら応用分野の中でも生理用品、使い捨て紙おむつや失禁パット等の衛生用品は、最近、使用材料の改良、立体裁断、各種のギャザー等により装着感が改良され、その装着時間が長くなりつつある。

【0003】 高吸水性ポリマーは尿、経血、汗等の体液を吸液するとゲル状になるが、ゲルは時間の経過と共に劣化、分解して強度を失い、同時にゲルの表面、内部がべとつくようになってくる。即ち、ゲルの保液性は経時的に低下する。このことに起因する衛生用品使用時の液漏れ、装着感の悪化といった問題は最近の装着時間の長時間化に伴い、深刻なものとなってきた。

【0004】 一方、高吸水性ポリマーは尿、経血、汗等の体液を吸収すると、時間経過に伴いゲル劣化すると共に体液成分に起因するアンモニア、メルカプタン等の悪臭物質を発生する。従って、高吸水性ポリマーには、これら悪臭物質を取り除くことができる消臭性に優れた高吸水性ポリマーの出現も望まれていた。

【0005】 ゲル安定性を改良する方法としては、例えば高吸水性ポリマーの架橋密度を高める方法が考えられるが、この場合、ポリマーの吸水能が低下するという問題がある。また、ポリマー中に、例えば含酸素還元性無機塩及び／又は有機酸化防止剤 (特開昭 63-118375 号公報)、酸化剤 (特開昭 63-153060 号公報)、酸化防止剤 (特開昭 63-127754 号公報)、硫黄含有還元剤 (特開昭 63-272349 号公報)、ホスフィン酸基又はホスホン酸基含有アミン化合物又はその塩 (特開平 1-275661 号公報) 等を含むさせる方法も提案されている。

【0006】 しかしながら、これらいずれの方法においてもゲルの劣化防止には不十分であったり、体液の個人差によって極めてばらつきが大きく、劣化防止安定性がない問題点を有している。更にこれらのいずれの方法においても体液から発生する悪臭物質は取り除けないばかりか、硫黄含有還元剤のように添加物自体が悪臭物質を発生する場合もある。

【0007】 一方、体液から発生する悪臭物質を取り除く方法として、ポリマー中に、例えば活性炭 (特開昭 59-105448 号公報)、ツバキ科植物の葉抽出物 (特開昭 60-158861 号公報)、特定金属の酸化物 (特開平 1-5546 号、同 1-5547 号各公報)、製茶 (特開平 2-41155 号公報)、金属錯体 (特開平 5-277143 号公報) 等を含むさせる方法が提案されている。

【0008】 しかしながら、これらいずれの方法においても、ポリマー粉体状態では悪臭物質を幾分取り除くこ

50

とはできるが、体液等を吸収しゲル化した後では消臭性能が大きく低下する問題点を有している。また、これらのいずれの方法においても、吸液ゲルの経時安定性には効果が殆んど見られない。

【0009】その後、ゲル経時安定性という課題に対して、本発明者等は、高吸水性ポリマーにシュウ酸（塩）化合物を含有させる方法（特開平7-113048号公報）、高吸水性ポリマーにシュウ酸（塩）化合物及び多価金属酸化物を含有させる方法（特開平7-228788号公報）を提案した。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】これらの方法により、上述のゲル経時安定性、劣化安定性は大きく改善されることが判明したが、その効果は決して満足できるレベルのものではなく、依然として改良の余地が残されている。なお、本発明者等による最近の研究により、上記物質を含有した高吸水性ポリマーゲルは上記物質を含有しない高吸水性ポリマーに比べ、粉体状態での消臭効果に大差はないものの、体液を吸収したゲル状態では、アンモニア等の悪臭物質が減少しており、消臭効果があることが見出されている。

【0011】本発明の目的は、体液吸収後の高吸水性ポリマーにおけるゲル経時安定性及び悪臭物質の除去という問題点を解決するために、高吸水性ポリマー本来の吸水性能を損なうことなく、ゲル経時安定性、粉体状態／ゲル状態での消臭効果を有する高吸水性ポリマー組成物を提供することにある。

【0012】

【課題を解決するための手段】本発明者等は、かかる背景下上記課題を解決するために更に鋭意検討を重ねた結果、高吸水性ポリマーにシュウ酸（塩）化合物の他、更に特定の複合ケイ酸塩化合物（以下、複合ケイ酸塩と略記することがある）を必須成分として含有せしめることにより、体液吸収ゲルの経時安定性、ポリマー粉体状態での消臭効果、ゲル状態での消臭効果の何れにおいても単独では得がたい飛躍的な効果があることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0013】即ち、本発明の要旨は、（A）架橋構造を有し、且つカルボキシル基及び／又はカルボキシレート基を重合体の構成成分として含有する高吸水性ポリマー、（B）シュウ酸（塩）化合物及び（C） SiO_2 を30～80重量%含有する複合ケイ酸塩化合物からなり、（A）100重量部に対して（B）と（C）の合計量が0.05～10重量部であり、（B）と（C）の配合割合が重量比で90：10～10：90であることを特徴とする高吸水性ポリマー組成物、にある。以下、本発明を詳細に説明する。

【0014】

【発明の実施の形態】

（高吸水性ポリマー）本発明に用いられる高吸水性ポリ

マーとしては架橋構造を有し、重合体の構成成分としてカルボキシル基及び／又はカルボキシレート基を有する高吸水性ポリマーであればいかなるものでも使用でき、重合体の種類及び重合方法は問わない。中でもポリアクリル酸塩架橋物、デンプン-アクリロニトリルグラフト共重合体架橋物の加水分解物、デンプン-アクリル酸グラフト共重合体架橋物、アクリル酸エステル-酢酸ビニル共重合体の加水分解物、アクリル酸塩-アクリルアミド共重合体架橋物及びポリアクリロニトリル架橋体物の加水分解物が好適な例として挙げられる。上記以外でもアクリル酸で架橋されたポリエチレンオキサイド、ナトリウムカルボキシセルロースの架橋物、無水マレイン酸塩-イソブチレン、アクリル酸にマレイン酸塩、イタコン酸塩、2-アクリルアミド-2-メチルスルホン酸塩、2-アクロイルエタンスルホン酸、2-ヒドロキシエチルアクリレート等のモノマーを共重合させたものを例示することができる。高吸水性ポリマー中の上記カルボキシレート基の塩の型としてはアルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩、アンモニウム塩等が挙げられるが、中でもアルカリ金属塩が好適である。

【0015】上記の高吸水性ポリマーは一般的にはアクリル酸（塩）や無水マレイン酸（塩）等カルボキシル基及び／又はカルボキシレート基を有する重合性単量体を水、ラジカル重合開始剤、架橋剤存在下又は不在下で公知の水溶液重合法、溶液重合法、逆相懸濁重合法により重合して得られる。例えば、特公昭60-25045号公報、特開昭59-210198号公報、特開昭57-158210号公報、特開昭57-21405号公報、特公昭53-46199号公報、特開昭58-71907号公報、特開昭55-84304号公報、特開昭56-91837号公報、特開平2-49002号、及び特開昭62-62807号公報等々に記載の方法により製造することができる。

【0016】ここで行われる架橋は高吸水性ポリマー母体の内部架橋を示すものであり、後述する表面処理で示される架橋とは操作及び内容を異にするものである。即ち、この架橋は重合前又は重合後、架橋剤をポリマー内部に均一に分散させ、ポリマー内部を均一に架橋せしめてなるものである。一方、この内部架橋は架橋剤を使用しなくても例えば重合時の熱による重合性単量体自身に由来する自己架橋も含まれる。

【0017】架橋剤を用いる方法としては、例えば架橋剤として分子内に二重結合を二個以上有し、重合性単量体と共重合性を示すもの或いは分子内に重合性単量体中の官能基、例えばカルボキシル基及び／又はカルボキシレート基と重合中或いは重合後の乾燥時に反応しうるような官能基を二個以上有するものが挙げられる。前者の架橋剤の一例を挙げれば、N-N'-メチレンビスアクリルアミド、エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ジエチレングリコールジ（メタ）アクリレート、ブ

ロビレングリコールジ(メタ)アクリレート、ポリプロビレングリコールジ(メタ)アクリレート、ジアリルフタレート、ジアリルマレート、ジアリルテレフタレート、トリアリルシアヌレート、トリアリルホスフェート等が挙げられる。また、後者の架橋剤の一例を挙げると、エチレングリコールジグリシジルエーテル、ポリエチレングリコールジグリシジルエーテル、脂肪族多価アルコールのジ又はポリグリシジルエーテル等が挙げられる。更に前者と後者の両機能を備えたものとして、N-メチロールアクリルアミド、グリシジルメタアクリレート等が挙げられる。

【0018】上記の高吸水性ポリマーは一般に重合後において水を含んだゲルとして得られるが、通常この含水ゲルはこのまま、或いは不活性溶媒との共沸等により脱水され、必要に応じて粉碎/分級等が行われて製品となる。また、本発明に使用される高吸水性ポリマーは上記のような製造プロセスの過程で或いは製品に対し表面架橋や表面改質等の処理を施されたものも有効に使用することができる。本発明で言う表面架橋や表面改質は、高吸水性ポリマーの粒子の内部を処理するものではなく表面を架橋したり疎水変成したりして改質することを意味する。

【0019】このような表面架橋に使用する架橋剤としては、カルボキシル基及び/又はカルボキシレート基と反応しうる二個以上の官能基を有する架橋剤であれば、いずれも使用することができる。例えば、ポリグリシジルエーテル化合物、ハロエポキシ化合物、アルデヒド化合物、イソシアネート化合物等が使用できるが、特にポリグリシジルエーテル類が一般的である。これらの架橋剤の使用量及び添加方法は特に限定されないが、通常、ポリマーに対して0.005~5重量%の範囲で使用される。

【0020】また、表面改質に使用する化合物としては、水酸化アルミニウム等の多価金属塩や、下記シラン化合物が挙げられる。

【0021】

【化1】 $X(R), Si(Y), \dots$

【0022】(式中、Xは高吸水性ポリマー中のカルボキシル基及び/又はカルボキシレート基と反応しうる官能基を表わし、Rは炭化水素基を表わし、Yは加水分解基を表わし、mは0、1又は2である。)

【0023】具体的には、 γ -グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、 γ -グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、 β -(3,4-エポキシクロヘキシル)エチルトリメトキシシラン、 γ -(2-アミノエチル)アミノプロピルトリメトキシシラン、 γ -(2-アミノエチル)アミノプロピルメチルジメトキシシラン、 γ -アミノプロピルトリエトキシシラン、N-フェニル- γ -アミノプロピルトリメトキシシラン、 γ -メルカプトプロピルトリメトキシシラン、 γ -クロロプロピル

トリメトキシシラン、 γ -クロロプロピルメチルジメトキシシラン、オクタデシルジメチル[3-(トリメトキシシリル)プロピル]アンモニウムクロライド等が挙げられる。

【0024】多価金属化合物としてはMg、Ca、Ba、Zn等の二価金属化合物、Al、Fe等の三価金属化合物で、具体的には硫酸マグネシウム、硫酸アルミニウム、塩化第二鉄、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、塩化アルミニウム、ポリ塩化アルミニウム、硝酸鉄、硝酸カルシウム、硝酸アルミニウム、水酸化アルミニウム等が使用される。これらの化合物の使用量及び添加方法は特に限定されるものではないが、通常使用量として、ポリマーに対し0.001~10重量%である。

【0025】これ等の化合物で高吸水性ポリマーの表面を処理すると、表面のポリマーと反応して、これ等の化合物が疎水化変成したり、場合によっては架橋を生じたりして表面を疎水化し、粒子の融着を防止し、吸水速度を大きくすることができる。また、本発明で使用される高吸水性ポリマーの平均粒子径としては、通常10~2000 μ m、好ましくは50~1000 μ mである。

【0026】(シュウ酸(塩)化合物)本発明で使用されるシュウ酸(塩)化合物はシュウ酸及びシュウ酸をベースにしたあらゆる金属塩、複塩、有機化合物を示す。その代表例を挙げれば、シュウ酸、シュウ酸アルカリ金属塩、シュウ酸アンモニウム塩、シュウ酸アルカリ土類金属塩、シュウ酸亜鉛カリウム、シュウ酸アルミニウム、シュウ酸アルミニウムアンモニウム、シュウ酸アンチモンカリウム、シュウ酸ウラニル、シュウ酸銀、シュウ酸クロム、シュウ酸コバルト、シュウ酸ジルコニウム、シュウ酸水銀、シュウ酸水銀アンモニウム、シュウ酸水素ナトリウム、シュウ酸鉛、シュウ酸ストロンチウム、シュウ酸銅、シュウ酸鉄、シュウ酸マンガン、シュウ酸チタン、シュウ酸チタニルアンモニウム、シュウ酸チタン酸アンモニウム、シュウ酸チタン酸ルビジウム、シュウ酸チタン酸アンモニウム、シュウ酸鉄アンモニウム、シュウ酸鉄カリウム、シュウ酸銅カリウム、シュウ酸錫、シュウ酸ニッケル、シュウ酸ニッケルカリウム、シュウ酸バナジウム、シュウ酸ビスマス、シュウ酸ベリリウム、シュウ酸マグネシウム、シュウ酸マンガン、シュウ酸リチウム、シュウ酸アンニン、シュウ酸アミド、シュウ酸ジメチル、シュウ酸ジニトリル、シュウ酸ジヒドラジド、シュウ酸尿素、シュウ酸ヒドロキシアニモニウム等が挙げられる。本発明はこの中でも特にシュウ酸、シュウ酸カリウム、シュウ酸ナトリウム、シュウ酸チタン酸カリウム、シュウ酸チタン酸ナトリウム、シュウ酸チタン酸アンモニウムから選ばれた一種又は二種以上の混合物が好ましい。

【0027】シュウ酸(塩)化合物の使用量は、使用する高吸水性ポリマーの種類、性状、平均粒径によって異なるが、一般的には高吸水性ポリマー100重量部に対

して複合ケイ酸塩との合計量で 0.05~10 重量部、好ましくは 0.1~5 重量部である。0.05 重量部未満の添加量では効果の発現が不十分であり、10 重量部超過では効果が飽和する。また、シュウ酸（塩）化合物と複合ケイ酸塩の配合割合は、重量比で 10:90~90:10、好ましくは 30:70~70:30 である。上記割合よりシュウ酸（塩）化合物の割合が多すぎた場合、ゲル経時安定性は改善されるもの消臭機能が發揮されず、本発明の意図からは外れる。また、上記割合より複合ケイ酸塩の割合が多すぎた場合、ゲル経時性が改善されず、本発明の意図からは外れる。

【0028】（複合ケイ酸塩化合物）本発明で使用される複合ケイ酸塩化合物としては、 SiO_2 を 30~80 重量%の組成比で含有し、メルカプタン、硫化水素類等の酸性悪臭、アンモニア、アミン等の塩基性悪臭両方に消臭機能を有する限りは、どのような組成の複合ケイ酸塩でも使用可能である。 SiO_2 の組成比が 80%を越える場合は、アンモニアの消臭は優れるものの、トリメチルアミン等のアミン類及び硫化水素、メルカプタン等の硫黄系悪臭成分に対して効果を示さないので本発明の意図からは外れる。更に、 SiO_2 の組成比が、30%に満たない場合は、粉体特性、例えば流動性が悪化する虞れがあるので好ましくない。

【0029】複合ケイ酸塩化合物における SiO_2 以外の酸化物成分としては、 ZnO 、 Al_2O_3 、 Ag 、 O 、 MgO 等が挙げられる。これらの内で ZnO 、 Al_2O_3 の二成分が消臭性能やケイ酸塩化合物の色相の面から好ましく、中でも ZnO が一番好ましい。このような複合ケイ酸塩化合物としては、例えばアルミノケイ酸亜鉛、二酸化ケイ素、酸化亜鉛、酸化アルミニウム及び過硫酸カリウムの複合物、二酸化ケイ素及び酸化亜鉛の混合物、二酸化ケイ素、酸化マグネシウム及び酸化亜鉛の混合物（複合物）、二酸化ケイ素、酸化銀及び酸化亜鉛の混合物（複合物）等が挙げられる。

【0030】これらの複合ケイ酸塩は、上述のように、高吸水性ポリマー 100 重量部に対して、シュウ酸（塩）との合計で 0.05~10 重量部、好ましくは 0.1~5 重量部の量で用いられ、シュウ酸（塩）化合物と複合ケイ酸塩の配合割合（重量比）は 90:10~10:90、好ましくは 30:70~70:30 である。上記複合ケイ酸塩の平均粒子径は小さい方が好ましく、例えば $50\mu\text{m}$ 以下、特に $10\mu\text{m}$ 以下が表面積が増加するので好ましい。

【0031】（高吸水性ポリマーの組成物の製造）本発明の高吸水性ポリマー組成物を得る方法としては特に制限はなく、上記の高吸水性ポリマーに、上記のシュウ酸

（塩）化合物及び複合ケイ酸塩を所定量均一に添加分散又は含浸させることにより得ることができる。添加分散又は含浸は、従来公知の任意の方法ないし手段により行うことができ、一般的に粉末混合或いは固液混合に用いられる混合機、例えば攪拌翼の付いた槽形混合機、転動式混合機、流動式混合機、気流型混合機、振動型混合機、高速回転パドル機を用いて容易に行うことができる。また場合によっては、高吸水性ポリマーの重合、熟成、脱水、表面改質、造粒等の工程中に添加分散、又は含浸させてもよい。

【0032】含浸させる場合の溶媒としては該粉体が溶解可能な液体であれば、水、各種アルコール等の極性溶媒或は脂肪族、脂環族炭化水素等の非極性溶媒のいずれでもよい。また、シュウ酸（塩）化合物及び複合ケイ酸塩は同一工程で高吸水性ポリマーに添加分散又は含浸してもよいし、別々の工程で該ポリマーに添加分散又は含浸しても差支えない。更には繊維基材等の他の素材を介して互いに非接触の状態では混合されていても差支えない。混合若しくは含浸する場合の温度は、一般的に常温~ 150°C 、好ましくは常温~ 50°C である。

【0033】

【実施例】以下、実施例及び比較例によって本発明を更に具体的に説明するが、本発明は、その要旨を越えない限りこれらの実施例に限定されるものではない。尚、実施例によって得られた高吸水性ポリマーの後述の特性値は下記の方法により限定したものである。

【0034】＜吸水能＞吸水性ポリマー約 0.5g を精秤し、250 メッシュのナイロン袋（20cm×10cm の大きさ）に入れ、500cc の人工尿に 30 分浸漬する。その後ナイロン袋を引き上げ、15 分水切りした後、重量を測定し、ブランク補正し吸水能を算出した。尚、人工尿の組成（重量%）は以下の通りである。

尿素	1.94%
塩化ナトリウム	0.80%
塩化カルシウム	0.06%
硫酸マグネシウム	0.11%
純水	97.09%

【0035】＜粉体消臭性試験＞容量約 500ml のガラス製容器を三個用意し、容器底に高吸水性ポリマー 1g を入れ、更に下記に示す悪臭含有溶液の一種類を所定量注入し、密栓をして 3 時間放置した。3 時間後に各悪臭物質用のガステック製検知管式気体測定器を用いて悪臭濃度を測定した。ブランクとして高吸水性ポリマーなしでの測定も行った。

【0036】使用した悪臭物質溶液の組成/添加量、使用した検知管を下に示す。

対象悪臭	溶液組成/添加量	検知管
アンモニア	0.05 重量% エタノール溶液 200 μl	3 L
メチルアミン	0.1 重量% 水溶液 400 μl	180
ト-ブチルメルカプタン	0.1 重量% 水溶液 400 μl	70 L

【0037】更に、ブランクテストでの各悪臭物質濃度を下に示す。

対象悪臭	濃度 (ppm)
アンモニア	40
メチルアミン	45
t-ブチルメルカプタン	5.0

【0038】<ゲル消臭性試験>高吸水性ポリマー4gをコットン製不織布(目付:150g/m²、大きさ11cm×8cm)の上に均一に散布する。更に本不織布の上に同素材、同サイズのコットン製不織布を被せ、簡易的な吸液パッドを作成する。本吸液パッドを250mlの蓋付きガラス製容器に入れ、成人の人尿(成人5名の人尿を混合)を100g吸収後、蓋をして設定温度40℃にて、恒温槽中に放置した。放置後、容器内部の臭気濃度をガステック製検知管式気体測定器を使用して測定した。

【0039】測定した悪臭物質及び、使用した検知管番号は以下の通りである。

アンモニア	ガステック検知管:3L
全アミン類	ガステック検知管:180
硫化水素	ガステック検知管:4LT
全メルカプタン	ガステック検知管:70L

【0040】<ゲルの経時安定性>上記の消臭性試験を行った後の膨潤ゲルの様子を取出し、手触り及びゲルの様子で安定性を評価した。安定性の尺度は次の三段階とした。

○…膨潤粒子はそのままの形状を示し、触った感触が固い。

△…溶解まで至らないが、膨潤粒子の形状が不明瞭で触った感触が柔らかい。

×…溶解が一部生じ、液状のものが見られる。触った感触が粘性液体に近い。

【0041】後述の実施例及び比較例においては、下記の高吸水性ポリマー及び複合ケイ酸塩を使用した。

高吸水性ポリマー(A)

攪拌機、還流冷却器、温度管、窒素ガス導入管を付設した容量5000mlの四つ口丸底フラスコにシクロヘキサン1210gを入れ、ソルビタンモノステアレート9gを添加して溶解させた後、窒素ガスを吹き込んで、溶存酸素を追い出した。別に、容量2000mlのビーカー中でアクリル酸350gを外部より冷却しながらこれに水727.7gに溶解した143.1gの純度95%の水酸化ナトリウムを加えてカルボキシル基の70%を中和した。この場合の水に対するモノマー濃度は、中和後のモノマー濃度として35重量%に相当する。次いで、これにN,N'-メチレンビスアクリルアミド0.37g、過硫酸カリウム0.94gを加えて溶解した後、窒素ガスを吹き込んで溶存酸素を追い出した。

【0042】前記の四つ口丸底フラスコの内容物にこの容量2000mlのビーカーの内容物を添加し、攪拌し

て分散させ、窒素ガスをバブリングさせながら油浴によりフラスコ内温を昇温させたところ、60℃付近に達してから内温が急激に上昇し、数十分後には75℃に達した。次いで、攪拌しながら3時間反応させた後、攪拌を停止すると、湿潤ポリマー粒子が丸底フラスコの底に沈降したので、デカンテーションでシクロヘキサン相と容易に分離できた。分離した湿潤ポリマーを減圧乾燥機に移し、90℃に加熱して付着したシクロヘキサン及び水を除去したところ、さらさらとした高吸水性ポリマー400gが得られた。

【0043】このようにして得られた乾燥ポリマー100gを500mlナス型フラスコに入れ、次いでシクロヘキサン122.5gを加えてスラリーとした。このスラリーを攪拌しながら水22.5gにγ-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン0.44gを分散させた液を添加し、室温で30分間攪拌した。次いで105℃の油浴中に30分間浸漬した後、同油浴温度を保持しながら蒸発乾固させ、乾燥ポリマー95gを得た。

【0044】高吸水性ポリマー(B)

前述、高吸水性ポリマー(A)において、γ-グリシドキシプロピルトリメトキシシランの代わりに、エチレングリコールジグリシジルエーテル0.8gを用いて、乾燥ポリマー958gを得た。

【0045】高吸水性ポリマー(C)

澱粉-アクリル酸塩グラフト共重合体架橋物(商品名:サンウェットIM-1000、三洋化成工業製)を使用した。

【0046】高吸水性ポリマー(D)

ポリアクリル酸塩架橋物(商品名:アリアリックCAW-4、日本触媒製)を使用した。

【0047】複合ケイ酸塩(A)

アルミノケイ酸亜鉛(商品名:ミズカナイトHP、水澤化学工業(株)製、乾燥時の成分及びその含有量:SiO₂ 52wt%、ZnO 38wt%、Al₂O₃ 10wt%)を使用した。

【0048】複合ケイ酸塩(B)

二酸化ケイ素、酸化亜鉛、酸化アルミニウム及び過硫酸カリウムの複合物(商品名:ミズカナイトAP、水澤化学工業(株)製、乾燥時の成分及びその含有量:SiO₂ 49.7wt%、ZnO 36.3wt%、Al₂O₃ 9.5wt%、K₂S₂O₈ 9.5wt%)を使用した。

【0049】複合ケイ酸塩(C)

二酸化ケイ素及び酸化亜鉛の混合物(商品名:シュークレンズKD-211S、ラサ工業(株)製、乾燥時の成分及び含有量:SiO₂ 73.2wt%、ZnO 26.8wt%)を使用した。

【0050】実施例1~28

上記(A)~(D)の高吸水性ポリマーにシュウ酸(塩)化合物及び複合ケイ酸塩を加え、Vブレンダー

(筒井理化学器機株式会社製、S-5型)を用いて30分間室温にて均一に混合し、高吸水性ポリマー組成物を得た。使用した高吸水性ポリマー、シュウ酸(塩)化合物及び複合ケイ酸塩の種類並びに使用量は、第1表に示される通りである。得られた高吸水性ポリマー組成物につき上記の測定を行った。結果を第2表に示す。

【0051】比較例1~11

シュウ酸(塩)化合物及び複合ケイ酸塩のいずれか一方のみを添加し、上記実施例と同様の操作にて混合して得た高吸水性ポリマー組成物、及びこれらの化合物のい

き上記の測定を行った。使用した高吸水性ポリマー、シュウ酸(塩)化合物及び複合ケイ酸塩の種類並びに使用量を第1表に、測定結果を第2表に示す。

【0052】第2表から示される結果より明らかなように、本発明による高吸水性ポリマー組成物は高吸水性ポリマー本来の吸水性能を損なうことなく、ゲル経時安定性が大幅に改良され、更に粉体/ゲル状態時において優れた消臭効果を示す。

【0053】

【表1】

第 1 表

No.	ポリマーおよびその使用量	シュウ酸(塩)化合物	添加量(g)	シリカ系複合酸化物	添加量(g)
実施例1	高吸水性ポリマー(A) 100g	シュウ酸	0.5	複合ケイ酸塩(A)	0.5
実施例2	高吸水性ポリマー(A) 100g	シュウ酸カリウム	0.5	複合ケイ酸塩(A)	0.5
実施例3	高吸水性ポリマー(A) 100g	シュウ酸チタン酸カリウム	0.5	複合ケイ酸塩(A)	0.5
実施例4	高吸水性ポリマー(A) 100g	シュウ酸チタン酸カリウム	0.75	複合ケイ酸塩(A)	0.75
実施例5	高吸水性ポリマー(A) 100g	シュウ酸チタン酸カリウム	1	複合ケイ酸塩(A)	1
実施例6	高吸水性ポリマー(A) 100g	シュウ酸チタン酸カリウム	0.7	複合ケイ酸塩(A)	0.3
実施例7	高吸水性ポリマー(A) 100g	シュウ酸チタン酸カリウム	0.3	複合ケイ酸塩(A)	0.7
実施例8	高吸水性ポリマー(A) 100g	シュウ酸チタン酸カリウム	0.5	複合ケイ酸塩(B)	0.5
実施例9	高吸水性ポリマー(A) 100g	シュウ酸チタン酸カリウム	0.5	複合ケイ酸塩(C)	0.5
実施例10	高吸水性ポリマー(A) 100g	シュウ酸チタン酸アンモニウム	0.5	複合ケイ酸塩(A)	0.5
実施例11	高吸水性ポリマー(A) 100g	シュウ酸チタン酸アンモニウム	0.5	複合ケイ酸塩(B)	0.5
実施例12	高吸水性ポリマー(A) 100g	シュウ酸チタン酸アンモニウム	0.5	複合ケイ酸塩(C)	0.5
実施例13	高吸水性ポリマー(B) 100g	シュウ酸	0.5	複合ケイ酸塩(A)	0.5
実施例14	高吸水性ポリマー(B) 100g	シュウ酸カリウム	0.5	複合ケイ酸塩(A)	0.5
実施例15	高吸水性ポリマー(B) 100g	シュウ酸チタン酸カリウム	0.5	複合ケイ酸塩(A)	0.5
実施例16	高吸水性ポリマー(B) 100g	シュウ酸チタン酸カリウム	0.5	複合ケイ酸塩(B)	0.5
実施例17	高吸水性ポリマー(B) 100g	シュウ酸チタン酸カリウム	0.5	複合ケイ酸塩(C)	0.5
実施例18	高吸水性ポリマー(B) 100g	シュウ酸チタン酸アンモニウム	0.5	複合ケイ酸塩(A)	0.5
実施例19	高吸水性ポリマー(B) 100g	シュウ酸チタン酸アンモニウム	0.5	複合ケイ酸塩(B)	0.5
実施例20	高吸水性ポリマー(B) 100g	シュウ酸チタン酸アンモニウム	0.5	複合ケイ酸塩(C)	0.5

【0054】

【表2】

第 1 表 (つづき)

No	ポリマーおよびその使用量	シュウ酸(塩)化合物	添加量(g)	シリカ系複合酸化物	添加量(g)
実施例21	高吸水性ポリマー(C) 100g	シュウ酸	0.5	複合ケイ酸塩(A)	0.5
実施例22	高吸水性ポリマー(C) 100g	シュウ酸カリウム	0.5	複合ケイ酸塩(A)	0.5
実施例23	高吸水性ポリマー(C) 100g	シュウ酸チタン酸カリウム	0.5	複合ケイ酸塩(A)	0.5
実施例24	高吸水性ポリマー(C) 100g	シュウ酸チタン酸アンモニウム	0.5	複合ケイ酸塩(A)	0.5
実施例25	高吸水性ポリマー(D) 100g	シュウ酸	0.5	複合ケイ酸塩(A)	0.5
実施例26	高吸水性ポリマー(D) 100g	シュウ酸カリウム	0.5	複合ケイ酸塩(A)	0.5
実施例27	高吸水性ポリマー(D) 100g	シュウ酸チタン酸カリウム	0.5	複合ケイ酸塩(A)	0.5
実施例28	高吸水性ポリマー(D) 100g	シュウ酸チタン酸アンモニウム	0.5	複合ケイ酸塩(A)	0.5
比較例1	高吸水性ポリマー(A) 100g	シュウ酸	0.5	—	—
比較例2	高吸水性ポリマー(A) 100g	シュウ酸カリウム	0.5	—	—
比較例3	高吸水性ポリマー(A) 100g	シュウ酸チタン酸カリウム	0.5	—	—
比較例4	高吸水性ポリマー(A) 100g	シュウ酸チタン酸アンモニウム	0.5	—	—
比較例5	高吸水性ポリマー(A) 100g	—	—	複合ケイ酸塩(A)	0.5
比較例6	高吸水性ポリマー(A) 100g	—	—	複合ケイ酸塩(B)	0.5
比較例7	高吸水性ポリマー(A) 100g	—	—	複合ケイ酸塩(C)	0.5
比較例8	高吸水性ポリマー(A) 100g	—	—	—	—
比較例9	高吸水性ポリマー(B) 100g	—	—	—	—
比較例10	高吸水性ポリマー(C) 100g	—	—	—	—
比較例11	高吸水性ポリマー(D) 100g	—	—	—	—

【0055】

【表3】

第 2 表

No	吸水能 (g/g-ポリマー)	経時 安定性	粉体消臭試験			ゲル消臭性試験			
			アセト ppm	メチル ppm	ヒドロキシ ppm	アセト ppm	メチル ppm	硫化水素 ppm	ヒドロキシ ppm
実施例1	41	○	7	23	3.4	21	42	1.1	0.5
実施例2	41	○	8	24	3.2	23	38	1.1	0.5
実施例3	40	○	7	23	3.4	19	40	1	0.6
実施例4	42	○	8	21	3.2	15	35	0.9	0.4
実施例5	41	○	6	20	2.9	14	30	0.7	0.3
実施例6	41	○	4	24	3.4	18	42	0.8	0.6
実施例7	40	○	7	22	3.2	20	40	0.8	0.5
実施例8	41	○	5	23	3.2	24	35	0.9	0.7
実施例9	40	○	7	24	3.4	23	33	1	0.6
実施例10	41	○	8	25	3.3	25	40	1.1	0.6
実施例11	42	○	9	25	3.4	26	38	1.1	0.5
実施例12	40	○	9	24	3.1	23	39	1	0.6
実施例13	41	○	8	23	3.2	24	38	1	0.5
実施例14	37	○	7	22	3.2	41	60	1.1	0.8
実施例15	36	○	8	28	3.4	39	71	1	0.6
実施例16	35	△~○	10	24	3.2	35	64	0.9	0.7
実施例17	36	○	9	23	3.5	32	59	1.2	0.7
実施例18	37	○	11	24	3.4	43	70	0.8	0.6
実施例19	37	○	8	26	3.2	42	67	1.1	0.8
実施例20	38	○	9	24	3.3	40	64	1	0.5

【0056】

【表4】

第 2 表 (つづき)

No.	吸水能 (g/g-ポリマー)	ゲル経時 安定性	粉体消臭試験			ゲル消臭性試験			
			アモニア ppm	メチルアミン ppm	イソブチルチオカプタン ppm	アモニア ppm	メチルアミン ppm	硫化水素 ppm	イソブチルチオカプタン ppm
実施例21	29	△～○	11	26	3.6	73	105	1.6	1
実施例22	31	△～○	13	27	3.8	61	80	1.4	0.9
実施例23	30	△～○	13	25	3.8	58	113	1.3	1.1
実施例24	29	△～○	12	29	3.7	70	101	1.7	0.8
実施例25	35	△～○	11	26	3.5	60	100	1.5	0.8
実施例26	35	△～○	8	24	3.6	52	85	1.2	0.7
実施例27	36	△～○	9	26	3.6	71	106	1.5	0.8
実施例28	37	△～○	10	28	3.4	63	93	1.4	0.9
比較例 1	41	○	18	36	5	40	81	1.7	0.8
比較例 2	40	○	16	34	4.9	42	75	1.6	0.9
比較例 3	42	○	17	35	4.9	35	77	1.9	0.7
比較例 4	42	○	18	37	5	33	72	1.7	1
比較例 5	41	×	5	24	3.1	55	100	1.9	1
比較例 6	40	×～△	6	23	2.9	58	108	1.7	0.7
比較例 7	41	×	7	22	2.9	53	92	1.8	1
比較例 8	41	×	18	36	5	60	120	2.1	1.1
比較例 9	36	×	17	37	4.9	75	112	2.3	1.2
比較例10	31	×	21	36	5	120	180	2.5	1.5
比較例11	36	×	20	40	4.9	100	167	2	1.1

【0057】

【発明の効果】本発明による高吸水性ポリマー組成物は、高吸水性ポリマー本来の吸水性能を損なうことなく、ゲル経時安定性が改良され、更に優れた消臭効果を

示す。従って、本発明の高吸水性ポリマー組成物は、紙おむつや生理用ナプキンその他各種パッド等の衛生材料の分野において特に好適に用いることができる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl.⁶

C08L 51/00

識別記号

F I

C08L 51/00